



Minestrone
Christophe Loncke
Onderbos 3
9700 MELDEN/ OUDENAARDE

Uw bericht van
15-11-2016

Uw kenmerk


Datum
09-05-2017

Beproeversverslag 16.06076.03

Gevraagde testen :

EN 13773 (2003)

Staalnummer	Informatie gegeven door de aanvrager	Ontvangstdatum staal
T1622241	Vinca	15-11-2016


Gina Créelle

Opdrachtverantwoordelijke

Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Centexbel.
De analyseresultaten gelden voor de ontvangen stalen. Centexbel is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van de stalen.
Bij de toetsing van de conformiteit met de specificaties is geen rekening gehouden met de onzekerheid op de testresultaten.



Referentie: T1622241 - Vinca

Textiel – Brandgedrag – Gordijnen en overgordijnen - Bepalen van het gemak van ontsteking van textielstoffen.

Datum beëindiging test 30-11-2016
Toegepaste norm EN 1101 (1995) + A1 (2005)
Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

Aansteking Aan de rand

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
Geen ontsteking binnen 20 s



Breedte

Aansteektijd(s)	Aantal gevallen van ontsteking	Aantal gevallen van niet ontsteking
1	0	1
2	0	1
3	0	1
4	0	1
5	0	1
10	0	1
15	0	1
20	0	5

Ontstekingstijd wordt bepaald op basis van het aantal ontstoken proefstukken
Geen ontsteking binnen 20 s



Referentie: T1622241 - Vinca

Textiel en textielproducten – Brandgedrag – Gordijnen en draperieën. Meting van de vlamverspreiding in verticaal geplaatste proefstukken met grote ontstekingsbron.

Datum beëindiging test 02-12-2016
Toegepaste norm EN 13772 (2011)
Productnorm EN 13773 (2003)

Afwijking van de norm -

Conditionering 20°C, relatieve vochtigheid 65%

De proefstukken werden noch gereinigd noch onderworpen aan een versnelde veroudering.

Lengte

	Kant A	Kant B	Kant B	Kant B
Doorbranden 220 mm draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 370 mm draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 520 mm draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 520 mm draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	120	165	160	160
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

Breedte

	Kant A	Kant B	Kant A	Kant A
Doorbranden 220 mm draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 370 mm draad	neen	neen	neen	neen
Doorbranden 520 mm draad	neen	neen	neen	neen
Tijd doorbranden 520 mm draad (s)	/	/	/	/
Vernielde lengte (mm)	155	105	150	110
Brandende smeltdruppels	neen	neen	neen	neen

Klassering volgens EN 13773

Klasse 1